

FICHA TÉCNICA POLVO FORMULADO BASE CHUKUM

BASE CEMENTO

DESCRIPCIÓN:

ES UNA BASE EN POLVO FORMULADA CON CARGAS MINERALES, RESINAS EN POLVO REEMULSIFICABLES, DERIVADOS CEMENTOSOS Y ADITIVOS QUÍMICOS VARIOS.

CARACTERÍSTICAS:

*POSEE UNA GRAN ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES COMO TABLA ROCA, APLANADOS, SOBRE PASTA ESTUCO O EN SUPERFICIES NO DEMASIADO ÁSPERAS.

*TIENE UNA EXCELENTE DUREZA, FLEXIBILIDAD, PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA, FÁCIL DE APLICAR Y BAJO COSTO.

*NO ES FLAMABLE, NI TÓXICO.

*ESPECIAL PARA ZONAS TROPICALES DONDE EL CLIMA ES AGRESIVO PARA LOS RECUBRIMIENTOS POR SU ALTA CONCENTRACIÓN DE HUMEDAD AMBIENTAL Y SALINIDAD.

USOS:

COMO RESANADOR. USO EN EXTERIORES E INTERIORES.

APLICACIÓN:

DEBE MEZCLARSE CON 3 A 4 LITROS DE AGUA RESINA CHUKUM CON UN AGITADOR MECÁNICO HASTA QUE NO SE OBSERVEN GRUMOS, ES RECOMENDABLE DEJARLA REPOSAR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS Y NO PREPARAR MAS QUE LO QUE VAYA A UTILIZARSE EN LAS PRÓXIMAS 2 HORAS.

LIMPIAR LA SUPERFICIE DE GRASA, POLVO Y MATERIAL MAL ADHERIDO.

APLICAR UNA MANO UTILIZANDO LLANA DE ACERO INOXIDABLE, EN ESPESORES DE 1 A 2 MM. POR CAPA. DE SER NECESARIO APLIQUE MÁS MANOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SIEMPRE Y CUANDO SE DEJE SECAR AL MENOS 6 HORAS ENTRE MANO Y MANO.

TIEMPO DE SECADO:

DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD DE 4 A 6 HORAS, AL TACTO, DURO DE 2 A 3 DÍAS, TOTAL 28 DÍAS. ES RECOMENDABLE DEJAR SECAR AL MENOS 3 DÍAS ANTES DE APLICAR ALGÚN SELLADOR O PINTURA.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

DE 3 A 4 M² POR SACO DE 20 KG. Y DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE.

PRESENTACION:

SACOS DE 20 KG.

ALMACENAR EN LUGARES FRESCOS Y SECOS.